

# Holzmöbel mit Öl behandeln

**Auftragsverfahren:** Pinsel, Rolle, Tuch (Sprühauftrag möglich).

**Zubereitung der Mischung:** Das Material wird mit der Viskosität des Lieferanten aufgetragen, für die Sprühanwendung kann das Öl mit PNtech 0246 Verdünner in einem Volumen von 15-20% verdünnt werden (Sicherheitsvorschriften für die Anwendung müssen beachtet werden).

**Vorbereitung des Untergrunds:** Der Untergrund muss gründlich abgeschliffen werden. Der Untergrund muss frei von Schleifstaub sein. Es kann auch auf einen geplanten Untergrund aufgebracht werden.

**Anwendungshinweise** Das Öl wird mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Stofftupfer aufgetragen. Das Öl kann auch durch Sprühen aufgetragen werden. Nach dem Auftragen sollte das Öl 10-15 Minuten in den Untergrund einziehen und das überschüssige Öl gleichmäßig mit einem Tuch abgewischt werden. Das Öl darf keinen Film auf der Oberfläche bilden.

**Hinweis:** Das Öl ist unbegrenzt haltbar. Wenn der Ölstand im Behälter niedrig ist (auch im geschlossenen Zustand), verdickt sich das Öl bei der Lagerung und bildet einen lederartigen Belag auf der Oberfläche. Dieses Öl kann nach Verdünnung und gründlichem Mischen weiterverarbeitet werden!

## **Allgemeine Informationen:**

Vor Gebrauch gut mischen.

Bei sachgemäßer Lagerung bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C ist das Produkt 12 Monate haltbar.

Die Temperatur des Produkts, des Untergrunds und der Arbeitsumgebung sollte während der Verarbeitung nie unter 8°C fallen. Das Restmaterial (auch Verdünnungsmittel aus der Reinigung der Spritzgeräte) muss gemäß dem Gesetz Nr. 185/2001 Slg. über Abfälle entsorgt werden. Niemals direkt in die Kanalisation ableiten. Die Applikationsgeräte müssen nach Gebrauch mit einem geeigneten Verdünnungsmittel gereinigt werden.

**Wichtig:** PINSEL, PAPIER, LAPPEN, DIE MIT ÖL VERSCHMUTZT UND GETRÄNKT SIND, MÜSSEN SICHER IN EINEM GESCHLOSSENEN WASSERBEHÄLTER AUFBEWAHRT WERDEN, UM EINE SELBSTENTZÜNDUNG ZU VERHINDERN. LASSEN SIE ÖLGETRÄNKTE ARBEITSGERÄTE NIEMALS AN DER LUFT LIEGEN.